A-C-32

Eco Balance Trasparente ad alta brillantezza

A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego: AraClass - Eco Balance Trasparente per Glasurit basi opache all'acqua.

Caratteristiche: Eco effectiveness Trasparente - ad alta brillantezza.
Per una finitura superiore.

Note: Selezionare il catalizzatore e il diluente in base alla temperatura ambiente e alle dimensioni del supporto da verniciare.

		3:1:1		
	**Rapporto di miscela**	100 vol. %	A-C-32	
	**Catalizzatore**	33 vol. %	A-H-410, -H-430, -H-440 Eco Balance Catalizzatore per smalti	
	**Diluizione**	33 vol. %	A-R-110, -R-120, -R-130 Eco Balance Diluente	
	**Viscosità d'impiego 20°C**	18-22 s	**Potlife 20°C**	2 h

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 03/2020

A-C-32

Eco Balance Trasparente Gloss

A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego:		Aerografo a gravità ad alta efficienza	Aerografo a gravità HVLP
Pressione al calcio	**bar**	2	2
all'ugello	**bar**		0.7
Dimensione ugello		1.3-1.4	1.3-1.4
Passate		2	
Appassimento 20°C	**min**	3-5 min. di appassimento intermedio. Nessun tempo di appassimento prima dell'essiccazione a forno.	
Spessore del film:	**µm**	40-60	
Istruzioni per la verniciatura		In alternativa: 1 ½ mani (nessun appassimento richiesto tra le mani).	

Essiccazione a 20 °C	8 h	
Essiccazione a 40 °C	45-60 min	
Essiccazione a 60 °C	30 min	
Infrarosso (Onde corte)	10 min	
Annotazioni	I tempi di essiccazione possono essere influenzati dalla scelta dell'induritore, diluente e tipo di applicazione. L'Additivo A-A-10 può ridurre i tempi di essiccazione.	

Osservazioni Lucidabile dopo i tempi di essiccazione previsti e raffreddamento.

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 03/2020